



SZATUNAPLEX Műanyagipari Kft.  
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 17 Hungary  
Telefon: +36-88/596-180  
E-mail: [info@szatunaplex.hu](mailto:info@szatunaplex.hu)

## POLIPROPILÉN (PP) HOMOPOLIMER LEMEZ

### TECHNIKAI ADATLAP

#### Általános jellemzők

Jellemzők	Szabvány	Érték
Szabványos rövidítés	DIN 7728	PP-H
Sűrűség	DIN 53479	0,91 g/cm <sup>3</sup>
Nedvességfelvétel	DIN 53714	0,15 %
Élettani megfelelés	Natúr változatban élettanilag megfelelő	

#### Mechanikai tulajdonságok

Jellemzők	Szabvány	Érték
Nyúlási feszültség ill. húzószilárdság	DIN 53455	30MPa
Szakadási nyúlás	DIN 53455	70 %
Rugalmassági modulusz	DIN 53457	1400MPa
Ütőmunka bemetszés nélkül	DIN 53457	Nem törik
Ütőmunka bemetszéssel	DIN 53457	7 KJ/mm <sup>2</sup>
Keménység golyónyomattal	SDIN 53460	70 MPa

#### Hőtani tulajdonságok

Jellemzők	Szabvány	Érték
Vicat lágyuláspont VST/B/50	DIN 53460	90 °C
Tartóshasználati hőmérséklet határ felső	DIN 53446	100 °C
Tartóshasználati hőmérséklet határ alsó	DIN 53446	0 °C
Hőtágulási tényező	DIN 53752	1,6 K <sup>-4</sup> 10 <sup>-4</sup>
Hővezetés	DIN 52612	0,22 W/mK

#### Villamos jellemzők

Jellemzők	Szabvány	Érték
Fajlagos átmeneti ellenállás	DIN 53482	10 <sup>18</sup> Ω
Felületi ellenállás	DIN 53482	10 <sup>14</sup> Ω.cm
Átütési szilárdság	DIN 53481	58 KV/mm
Dielektromos szám 10 Hz	DIN 53483	2,3 -
Dielektromos veszteségtényező 10 Hz	DIN 53483	0.001 -

Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártóművi tapasztalatok alapján közöltek. Az anyag (és hozzá az alkalmazott feldolgozási technológia) megfelelését az adott felhasználási területre ki kell próbálni.